

## Poirier



Nom scientifique:	<i>Pyrus communis</i> L
Autre nom vernaculaire:	Poirier sauvage
Nom allemand:	Birnbaum Holzbirne
Nom italien:	Perastro Pero
Nom anglais:	Pear
Poids spécifique:	anhydre: 0,63 ... 0,70 kg/dm <sup>3</sup> sec à l'air: 0,68 ... 0,76 kg/dm <sup>3</sup>
Caractéristiques anatomiques:	Aubier non distinct, gris pâle à brun rougeâtre. Souvent faux cœur brun-rouge foncé, après étuvage le bois prend une belle teinte rougeâtre. Poreux diffus, grain très fin. Texture très décorative, mate, fil parfois ondulé.
Caractéristiques technologiques:	Bois dur et très cassant, séchage difficile, aisé à façonner, bonnes propriétés mécaniques. Utilisation après étuvage, ce qui donne une bonne stabilité dimensionnelle.
Durabilité:	champignons: faible à moyenne insectes: faible à moyenne
Utilisation:	Agencement d'intérieur, meubles, placages, instruments de musique, tournage, sculpture, outillages, instruments de mesure et de dessin