

Epicéa



Nom scientifique:	Picea abies Karst.	
Autre nom vernaculaire:	Sapin rouge Pesse	
Nom allemand:	Fichte Rotfichte Rottanne	
Nom italien:	Abete rosso Peccia Pezzo	
Nom romanche:	Pign Pégn Pin Petsch	
Nom anglais:	European spruce Norway spruce	
Poids spécifique:	anhydre:	0,40 0,43 kg/dm ³
	sec à l'air:	0,43 0,47 kg/dm ³
Caractéristiques anatomiques:	Aubier non distinct, bois initial blanc jaunâtre, bois final rouge jaunâtre. Bois final étroit et nettement délimité avec canaux résinifères. Bois avec un brillant satiné	
Caractéristiques technologiques:	Bois tendre, léger, mais rigide et aisé à façonner. Imprégnation difficile dans le duramen, assez bonne dans l'aubier	
Durabilité:	champignons	faible classe de durabilité 4
	insectes:	faible capricorne: SH (bois de cœur vulnérable) vrillette: SH (bois de cœur vulnérable)
Utilisation:	Agencements intérieurs, charpente, bois lamellé- collé, plafonds, cloisons, meubles, poteaux, clôtures, pâte à papier, contreplaqué, instruments de musique, bardeaux	

08.11.12