

Sapin blanc



Nom scientifique:	<i>Abies alba</i> Mill.	
Autre nom vernaculaire:	Sapin pectiné Vuargne Ouargne	
Nom allemand:	Tanne Weisstanne Edeltanne	
Nom italien:	Abete bianco Abete pettinato Abezzo	
Nom romanche:	Aviez Viez Avez	
Nom anglais:	Silver fir	
Poids spécifique:	anhydre:	0,40 ... 0,45 kg/dm ³
	sec à l'air:	0,43 ... 0,48 kg/dm ³
Caractéristiques anatomiques:	Aubier et duramen non distincts. Cernes bien marqués, bois initial presque blanc, bois final rougeâtre virant au brun-violet. Sans canaux résinifères. Bois avec un brillant mat et parfois une odeur de pourriture.	
Caractéristiques technologiques:	Bois très tendre, facile à façonner, parfois un peu cassant, imprégnation et surfacage facile.	
Durabilité:	champignons:	faible classe de durabilité 4
	insectes:	faible
	capricorne:	SH (bois de cœur vulnérable)
	vrillette:	SH (bois de cœur vulnérable)
Utilisation:	Agencement intérieur, meubles, placages, pâte à papier. Revêtements extérieurs, volets, poteaux après traitement	